



FICHA TÉCNICA

(06 / 2021)

FT018V4

ABSOLUT COMFORT

1810 X 229 X 8 mm

ABSOLUT COMFORT HERRINGBONE

875 X 125 X 8 mm

ESTRUCTURA ESTRUTURA

Pavimento tricapa de PVC / cloruro de vinilo en laminas con sistema de fijación mediante clic. Mini bisel a 4 lados, con capa inferior de EVA, capa intermedia de WPC reforzado y capa "noble" de 2 mm de cloruro de vinilo.
Produto com superfície com tratamento PU, 100% hidrófugo y resistente al agua.
Pavimento constituído por três camadas de policloreto de vinil, PVC, com sistema de fixação click. Mini biselado dos 4 lados com uma camada inferior de EVA, uma camada intermédia de WPC reforçado com uma camada nobre de 2 mm de policloreto de vinil.
Produto com superfície com tratamento PU, 100% hidrófugo e resistente à água.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	Norma - Método de ensayo Norma - Método de ensaio	Unidad Unidades	
Dimensiones Dimensões	ISO 24342	mm	Largo Comprimento: $\pm 0,5\text{mm}$ Ancho Largura: $\pm 0,3\text{mm}$
Escuadria Esquadria	ISO 24342	mm	$\leq 0.25\text{mm}$
Espesor total Espessura total	ISO 24346	mm	$8,0 \pm 0,15\text{mm}$
Espesor capa de protección Espessura da camada de uso	ISO 24340	mm	0,55mm
Peso total por unidade de área Massa total por unidade de área	ISO 23997	g/m ²	6300 (+0,13%; -0,10%)
Clase de uso Classe de uso	ISO 10874	Clase residencial Classe residencial	Clase 23 Classe 23
		Clase comercial Classe comercial	Clase 33 Classe 33
		Clase industrial Classe industrial	Clase 42 Classe 42
% Capa de uso en la masa % Camada de uso em massa	ISO 10582	Tipo (I ou II)	Tipo I
Tratamiento de la superficie Tratamento da superfície	--	--	Barniz UV

RESULTADOS DE TEST RESULTADOS DO TESTES	Norma - Método de ensayo Norma - Método de ensaio	Unidad Unidades	
Estabilidad dimensional tras exposición al calor Estabilidade dimensional após exposição ao calor	ISO 23999	%	$\leq 0,20$
Curvado tras exposición al calor Encurvamento após exposição ao calor	ISO 23999	mm	$\leq 0,2\text{ mm}$
Indentación residual Mossa residual	ISO 24343-1	mm	$\leq 0,1\text{ mm}$
Prueba de resistencia a silla con rodillos Efeito da cadeira com rodizios (Castor Chair)	ISO 4918 EN 425	Efecto visual después de 25000 ciclos Efeito visual depois de 25000 ciclos	No se produce delaminación. No hay alteración en la superficie que no sea un ligero cambio en la apariencia. Não ocorre delaminação. Não há alteração na superfície se não uma ligeira mudança na aparência.
Resistencia a la luz Resistência à luz	ISO 105-B02 (method 3) or ASTM F1515	Grado Grau	$\geq \text{Grade 7}$ $\geq \text{Grau 7}$
Resistencia a la delaminación Resistência à delaminação	EN684 or ISO24345	N/50mm	$\geq 0,95\text{N}/50\text{mm}$



PLUS
COVER

SOLUTIONS

VYCOVER
BY PLUS COVER

FT018V4

RESULTADOS DE TEST RESULTADOS DO TESTES	Norma - Método de ensayo Norma - Método de ensaio	Unidad Unidades	
Grupo de uso Grupo de desgaste	EN 660-2	Grupo Grupo	Grupo T Grupo T
Reduccion del sonido por impacto Redução do impacto de som	EN ISO 717-2	dB	DLw = 18 dB
Prueba de resistencia a patas de silla Efeito do movimento simulado do pé de móvel	EN 424	Efecto visual Efeito visual	Sin daños Sem danos
Resistencia al fuego Resistência ao fogo	EN 13501-1	Clase Classe	B _f -s1
Resistencia al deslizamiento Escorregamento	EN 13893 UNE-ENV 12633	Clase Classe	Clase DS Classe DS Clase 2 Classe 2
Emisión de formaldehído Emissão de formaldeído	DIN EN 717-1	Clase Classe	E1
Conductividad térmica Condutividade térmica	EN12524	W/mk	0,14W/mk
Resistencia térmica Resistência térmica	EN12667	m² K/W	0,036 m² K/W
Resbaladicidad en plana inclinado Ecorregamento em plano inclinado	DIN 51130	Clase; Grupo Classe; Grupo	Clase2; R10 Classe 2; R10
Resistencia a las manchas Resistência ás manchas	ISO 26987	Grado Grau	≥ Grado / Grau 0 sin visible cambios sem alterações visíveis

MARCADO CE MARCAÇÃO CE	
Declaración de prestaciones Declaração de performance	CE ABSOLUT
Marcado CE_EN 14041 Marcação CE_EN14041	
Instrucciones de montaje Instruções de instalação	VYCOVER

GARANTÍA AO DESGASTE GARANTIA AO DESGASTE	
Garantía residencial Garantia residencial	30 años anos
Garantía comercial Garantia comercial	15 años anos
Garantía industrial Garantia industrial	10 años anos

CERTIFICACIONES CERTIFICAÇÕES	
Floorscore	Cumple los requisitos Cumpre requisitos
REACH	Cumple los requisitos Cumpre requisitos